



ULTRACEM 52.5N

Ficha Técnica

QUALIDADE: ULTRACEM 52.5N está em conformidade com os requisitos químicos e físicos da EN 197-1 para classe 52.5.

Tipo de Cimento	Nomenclatura	Clinker (%)	Calcário (%)	Gesso (Sulfato de Cálcio Hidratado) (%)
CEM I 52.5N	Cimento Portland	95	NA	5

Parâmetros Técnicos CEM I 52.5N

Propriedades Físicas:

Propriedade	ULTRACEM Média	EN 197-1 52.5N
Setting Time (min)	100	>45
Soundness (mm)	2	<=10

Propriedades Químicas:

Propriedade	ULTRACEM52.5N Média %	EN 197-1 52.5N %
Sulphate Content (SO ₃)	2.89	<=3.5
Chloride Content (Cl ⁻)	0.09	<=0.1

Propriedades Mecânicas:

Propriedade	ULTRACEM 52.5N Média MPA	EN 197-1 52.5N MPA
Resistência a Compressão 2 dias	30.0	>=20.0
Resistência a Compressão 28 dias	56.0	>=52.5

Características especiais do concreto feito com este cimento:

- Desenvolvimento inicial de resistência muito alto (2 dias +);
- Muito força nas idades normais (7 dias +);
- Faixa selecionada de usos com alto desempenho mesmo em ambientes agressivos;
- Viabilidade justa.

Aplicação Recomendada:

- Concreto reforçado:
 - ✓ Classes de alta resistência, especialmente aquelas na faixa de C30/35 to C50/55;
 - ✓ Construção rápidas com desmontagem mais rápida da forma;
 - ✓ Elementos pré-fabricados estruturais que suportam carga.
- Estradas:
 - ✓ Camadas superficiais de concreto;
 - ✓ Concreto armado, simples e especial;
 - ✓ Argamassa de proposta geral;
 - ✓ Tijolos de obras.

NOTA IMPORTANTE:

As informações contidas nesta folha de dados técnicos são apenas para orientação geral e não devem ser invocadas em casos específicos. Os resultados de desempenho do cimento citados são indicativos, pois o desempenho do cimento pode ser fortemente influenciado por uma ampla gama de fatores além do nosso controle.

CONTACTE-NOS: Para mais informações sobre o ULTRACEM 52.5N | Tel: +258 87 100 1462 | E-mail: info@cdb.co.mz | Skype: cimentosdabeira | Visite o website: www.cdb.co.mz

Esta Ficha Técnica foi publicada em Fevereiro 2023. Com a publicação desta ficha técnica, a ficha técnica anterior deixa de ser válida.

FORÇA – A IMPORTÂNCIA DE “R”:

- ✓ A classificação "N" indica, que a classe 52.5N irá atingir uma resistência aos 2 dias maior que 20,0MPa de acordo com a especificação EN 197-1;
- ✓ A designação “N” refere-se, que a classe 52.5N excederá 52,5MPa após 28 dias de desenvolvimento de resistência de acordo com a especificação de EN 197-1;

PEDIDOS:

Você pode fazer seu pedido de cimento ULTRACEM 52.5N através do nosso atendimento ao Cliente:

Tel: +258 87 100 1462

E-mail: sales@cdb.co.mz

DISPONIBILIDADE E ENTREGA:

- Euro palete de 2 ton (100Wx120Lx13H) cm, composta por 40 sacos de 50KG cada, revestidos com capa de plástico (à pedido);
- Caminhões a granel de 30 toneladas com autodescarga.

PRECAUÇÃO QUANTO AO USO:

- Evite colocar concreto em baixas temperaturas;
- Fornecer proteção e cura adequadas de acordo com o padrão correspondente;
- Siga o conteúdo mínimo padrão de cimento e a relação água/cimento máxima.

NÃO RECOMENDADO:

- Em ambientes agressivos (meio ácido com pH ≤ 4), seguir estritamente as recomendações das normas e informações técnicas sobre o assunto;
- Concreto não protendido.

MEIO AMBIENTE E SEGURANÇA:

- Antes de iniciar qualquer trabalho, faça da segurança o primeiro passo em seu planejamento;
- Utilizar roupas de proteção, luvas e equipamentos de proteção ocular/facial adequados;
- A produção deste cimento representa uma redução das emissões de CO₂;
- Para mais informações consulte a nossa Folha de Dados de Segurança.